

KNAUF



K459b.cz



Firewin systémy

7/2016

Knauf SIBATERMGRUND

Penetrační nátěr pro zvýšení přídržnosti omítky Knauf SIBATERM® Outdoor

FIREWIN

Popis výrobku

Spotřeba: cca 0,15 – 0,2 kg/m²
Barva: bílá, po nanesení a zaschnutí transparentní
Číslo výrobku: 528822
EAN: 8590408048701

Složení

Penetrace je složena z vody, vodné disperze styren-akrylátového kopolymeru a změkčovadla.

Balení

V plastových nádobách po 5 kg.

Skladování

Skladujte v suchém a chladném prostředí, chraňte proti mrazu. Po otevření obal vždy pečlivě uzavřete. Obsah zpracujte do 12 měsíců.

Související výrobky

Knauf SIBATERM® Outdoor

Vlastnosti výrobku

Sušina: 39 %
Hustota: 1,01 kg/dm³

Oblast použití

Penetrační nátěr na ocelovou konstrukci pro použití v interiéru pro následné nanesení protipožární omítky Knauf SIBATERM® Outdoor.

Všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. zvýšená vlhkost a nižší teploty mohou podstatně ovlivnit dobu schnutí penetrace. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky (použitá nářadí) se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Bezpečnost a hygiena práce

Zamezit kontaktu s pokožkou. Chraňte oči (ochranné brýle). Po zasažení vypláchněte proudem vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Při zpracování je nutné dodržet platné normy a všeobecné zpracovatelské a řemeslné zásady.

Pokyny pro použití

Podklad musí být suchý, odmaštěný, zbavený prachu a nečistot a separačních vrstev, jako např. rzi apod. Staré nesoudržné nátěry je nutno nejlépe mechanicky odstranit a v případě neodstranitelných zbytků je třeba vyzkoušet jejich slučitelnost a přidržitost k podkladu. U starých neodstranitelných nátěrů je třeba vyzkoušet přilnavost penetrace SIBATERMGRUND i omítky Knauf SIBATERM® Outdoor. Penetrace se nanáší na ocelovou konstrukci opatřenou základním optimálně alkydovým (syntetickým) nátěrem.

Nanášení

Penetraci zásadně neředěte. Penetraci před nanesením důkladně promíchejte pomaluběžným míšidlem. Dbejte na stejnoměrné pokrytí penetrované plochy. Pro aplikaci doporučujeme použít váleček nebo štětec. Nátěr se provádí v tloušťce 10 – 20 μm, při dvou aplikacích je nutné dodržet technologickou přestávku 2 hodiny mezi nátěry. Před nanesením omítky Knauf SIBATERM® Outdoor je nutné dodržet technologickou přestávku 2 hodiny. Maximální přestávka 24 hodin.

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel.: +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ www.knauf.cz

▶ info@knauf.cz

Knauf Praha, spol. s r. o.
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00

Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.