

PM 420



Protipožární omítky
a příslušenství - barvy
/Technický list PM 420

02/2017

Sibatermfarbe

Akrylátová barva na omítku Sibaterm

Specifikace a použití

Akrylátová barva na omítku Sibaterm je určena pro venkovní i vnitřní úpravy povrchů opatřených speciální protipožární omítkou KNAUF Sibaterm. Jedná se o ručně i strojně aplikovatelnou barvu. Barva zajišťuje barevné sjednocení podkladu a jeho ochranu snížením povrchové nasákavosti.

Složení

Vodou ředitelná fasádní barva na bázi vodou ředitelné disperze, plniv, pigmentů a aditiv.

Odstín

Základní výrobek se vyrábí v nenormalizovaném bílém odstínu. Doporučuje se provedení kontroly shody odstínu s požadavkem spotřebitele formou zkušebního nátěru v ploše cca 1 m² na konkrétním penetrovaném podkladu za srovnatelných aplikačních podmínek. Složení podkladu, jeho okamžitá savost a podmínky zasychání barvy mohou ovlivnit výsledný barevný odstín.

Technické parametry

Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Balení:	plastový kbelík 5 kg	Vydatnost (orientační):	balení 5 kg: cca 10 m ²
Spotřeba (orientační):	0,30 – 0,50 kg/m ² / 2 nátěry v závislosti na typu a savosti podkladu.	Doba zrání :	minimálně 24 hodin
		Měrná hmotnost:	1 590 – 1 620 g/litr

Pokyny

1. Podklad:

Povrch podkladu musí být soudržný, suchý, a čistý, tj. bez nečistot a vrstev s účinkem separace, (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, atp.). Mezi rizikové podklady patří podklady vlhké, trvale zavlhčené, biologicky napadené, podklady s obsahem vodorozpustných solí (podklady s obsahem nezkarbonatovaného vápenného hydrátu). V případě pochybností o kvalitě podkladu kontaktujte výrobce.

2. Aplikace:

Barvu lze nanášet při teplotách prostředí i podkladu v rozmezí +5 až +30 °C. Barva se nanáší ve dvou

vrstvách, druhá vrstva se provádí po úplném zaschnutí vrstvy první. Časový odstup pro provedení druhé vrstvy je závislý na klimatických podmínkách. Při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je možno provádět druhou vrstvu po min. 12 hodinách. Nanášení barvy je nutno provádět na plochách, chráněných před přímým osluněním. Natřené plochy je třeba chránit do zaschnutí (minimálně 24 hodin) před účinky srážkové vody a nízkých teplot. Aplikace při dešti, v mlze a při silném větru (nad 20 m/s) je zakázána. Barva má viskozitu upravenou pro práci s válečkem a štětkou. V případě strojní aplikace je možno barvu ředit s vodou a to až v poměru:

1. nátěr – rozředění 1 : 0,4 (40 % pitné vody)
2. nátěr – rozředění 1 : 0,2 (20 % pitné vody).

3. Způsob nanášení:

Válečkem, štětkou nebo stříkáním.

4. Zvláštní upozornění:

Všechny pomůcky nebo barvou znečištěná místa je třeba bez odkladu (po práci nebo znečištění) omýt vodou. Při pracovních přestávkách je nutno zabránit zaschnutí barvy.

Sibatermfarbe

Akrylátová barva na omítku Sibaterm



Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví

Na výrobek KNAUF Sibatermfarbe je vydán Bezpečnostní list. Před aplikací se pečlivě seznamte s informacemi uvedenými v Bezpečnostním listu na tento výrobek. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem.

Balení a expedice

■ v kbelících na paletách:

Balení: 5 kg, 48 ks na paletě
EAN: 8590408049302
Číslo výrobku: 592009

Skladování a manipulace

Skladujte mimo dosah dětí, v neporušeném obalu, v suchém prostředí na dřevěném roštu, chraňte před vzdušnou vlhkostí, mrazem a přímým slunečním zářením. Teplota pro skladování a transport musí být vždy +5 °C až +30 °C. Zpracujte do 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. **Výrobek nesmí zmrznout!**

Upozornění:

Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +30 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití.

Zajištění kvality

■ schválení

Výrobek splňuje požadavky v souladu s ustanovením zákona č.22/1997 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. Pro výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Výrobek je součástí certifikovaného SYSTÉMU Sibaterm® Outdoor ETA 16/0858

■ výstupní kontrola

Kvalita produktu je průběžně kontrolována v laboratoři výrobního závodu. Ve výrobě je provozován certifikovaný systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

Poznámky

Balení: Kbelík 5 kg

Číslo výrobku: 592009

EAN: 8590408049302

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel.: +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ www.knauf.cz

▶ info@knauf.cz

Knauf Praha, spol. s r. o.
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00



Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.