



Systemy suché výstavby

K433.cz

Technické listy

02/2024



Knauf Trennwandkitt

Pro utěsnění napojení systémů suché výstavby

Popis produktu

Knauf Trennwandkitt je pastovitá disperzní hmota s plastoelastickými vlastnostmi, které získá po odpaření vody v pastě.

Skladování

Skladujte v prostředí chráněném proti mrazu. Skladovatelnost je max. 18 měsíců.

Kvalita

Produkt podléhá neustálé tovární kontrole výroby.

Oblast použití

Utěsnění napojení mezi systémy suché výstavby a navazujícími stavebními dílci, především při požadavcích na azvukovou izolaci, např. napojení příčky a podhledu. Pouze pro vnitřní použití!

Vlastnosti

- Pastózní, připravené k použití
- Trvalé zachování plasto-elastických vlastností
- Dobrá přilnavost
- Lze přetírat
- Lze ředit vodou
- Zatuhnutí v průběhu 10 dnů
- Splňuje požadavky RAL UZ 123
- Bez zápachu, bez ftalátů, APEO, rozpouštědel a chlorovaných uhlovodíků

Provedení

Zpracování

Aplikujte tmel Trennwandkitt pomocí pistole na tmel. Odšroubujte uzávěr pistole, vložte náplň s tmelem do pistole tak, aby zůstala viditelná kovová spona. Odřízněte špičku tmelu za kovovou sponou, našroubujte trysku s trubičkovým uzávěrem a diagonálně seřízněte na požadovanou tloušťku housenky tmelu.

Utěsnění napojovacích profilů

Na zadní stranu profilů UW/CW naneste 2 souvislé housenky tmelu. Stranu profilu opatřenou housenkami tmelu přitiskněte ke stropu, stěně a podlaze a upevněte profil.

Profily těsně přizate k navazujícím dílům a místa styku, především na přechodu mezi stěnou a stropem a stěnou a podlahou utěsněte tmelem Trennwandkitt. Jsou-li nerovnosti podkladu > 10 mm (při požadavcích na požární odolnost 5 mm) vyrovnejte podklad pomocí tmelu Knauf Fugenfüller Leicht nebo Knauf Uniflott.

Uzavření spodní napojovací spáry stěn systému suché výstavby bez požární odolnosti

Pórezní, savé nebo pískující podklady opatřete nátěrem z vodou zředěného tmelu Trennwandkitt nebo penetrací Knauf Tiefengrund a nechte oschnout (1 díly vody : 1 díly Trennwandkitt).

Teplota/klimatické podmínky při zpracování

Konzistence a tedy zpracovatelnost tmelu Knauf Trennwandkitt závisí na teplotě. Tmel Trennwandkitt, který byl skladován na chladném místě, by se měl před aplikací nechat zahřát na pokojovou teplotu. Neaplikujte při teplotách pod +5°C. Neaplikujte na zmrzlé podklady. Styčné plochy musí být zbaveny prachu, nečistot, olejů, mastnoty, cementových a jiných separačních prostředků.

Čištění

Nářadí ihned po použití omyjte ve vodě.

Spotřeba materiálu

Použití	Vydatnost ml/m	Spotřeba m/náplň 550 ml
Utěsnění okrajových profilů se 2 housenkami tmelu o průměru 8 mm	100	5,5

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při práci s tmelem nejezte, nepijte a nekuřte. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě opláchněte vodou. Tmel není vhodný pro použití v prostorách s potravinami a pitnou vodou.

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel. +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ www.knauf.cz

▶ info-cz@knauf.com

KNAUF Praha, spol. s r. o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.

Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.