



Speciální malty a tmely

08/2008

Fugenfüller Leicht

Stěrková hmota

Technické údaje

Výrobek

1 kg Knauf Fugenfüller Leicht umožňuje připravit cca 1,3 l zpracovatelné hmoty. Ke tmelení spár použijte výztužnou pásku.

Spotřeba

Tloušťka desky	Strop	Stěna	Suchá omítka
12,5 mm	0,3	0,5	0,25
2 × 12,5 mm	0,5	0,8	–

Skladovatelnost

Pytle skladujte v suchu. Obsah poškozených pytlů přesypejte do nepoškozených pytlů a zpracujte nejdříve.

Skladovatelnost: cca 6 měsíců.

Způsob použití

Knauf Fugenfüller Leicht je stěrková hmota na bázi sádry určená pro: ruční spárování desek Knauf s výztužnou páskou, opravy poškozených míst na deskách Knauf, lepení a vyplnění spár sádrových stěnových desek, lepení štukových profilů. Knauf Fugenfüller Leicht je práškový materiál na bázi sádry, který je upraven přísadami pro daný způsob použití.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- prášková forma vázaná sádrrou
- míchání bez vzniku hrudek
- šlehačkově vláčná konzistence
- obzvláště snadné spárování
- dobrá přilnavost, vysoká vydatnost
- rychlé dosažení pevnosti
- dostatečně dlouhá doba zpracovatelnosti
- vysoká schopnost zadržení vody

Pracovní postup

Podklad/Příprava:

Podklad musí být únosný, pevný a savý. Sádrové desky musí být spolehlivě upevněny na nosné podkonstrukci, spáry musí být suché, čisté a zbavené prachu. Poškozená místa opravte Knauf Fugenfüller Leicht. Sypejte Knauf Fugenfüller Leicht do čisté studené vody, dokud nezakryje hladinu (max. 2,5 kg do cca 1,9 l vody). Míchejte lžící bez přidávání dalších přísad, dokud nevznikne šlehačková konzistence. Knauf Fugenfüller Leicht nesměšujte s dalšími materiály, protože by mohlo dojít k výrazné změně vlastností.

Zpracování:

Nástroje: špachtle/lžice/hladítko.

Vyplňte spáry, položte výztužné pásky a zamáčkněte je stěrkou do stěrkové hmoty.

Před nanesením nové vrstvy musí předcházející vrstva zcela vytvrdnout resp. vyschnout.

Upevňovací prvky rovněž vyspárujte.

Po zaschnutí hmoty vybruste ručním brouskem a brusnou síťkou Knauf.

Po použití omyjte přístroje/nářadí vodou.

Teplota zpracování/klima:

Teplota v místnosti a teplota podkladu nesmí klesnout pod cca 10 °C.

Doba zpracovatelnosti:

Cca 30 min. do začátku tuhnutí (ztuhlý materiál nezpracovávejte, neboť (přidáním vody nebo přimícháním materiálu neobnovíte zpracovatelnost materiálu).

Znečištěné nádoby a nástroje zkracují dobu zpracovatelnosti.

Balení

pytel 5 kg

EAN 9002943016026

Výrobní č. 00077259