



RENOKITT

Lehký výplňový brousitelný tmel

Použití:

Pro opravy trhlin v omítce, betonu, zdivu, dřevu, sádře a jiných stavebních materiálech, tmelení spár sádkartonových konstrukcí v interiéru.

Složení:

Jednosložkový lehký tmel na disperzní bázi.

Vlastnosti:

- Vysoce pružný
- Snadno brousitelný
- Lehký vydatný
- Extrémně přílnavý
- Bez obsahu rozpouštědel

Zpracování:

1. Podklad:

Podklad musí být suchý a čistý, bez mastnot, volných částic a antiadhezivních prostředků, soudržný, pevný a nezmrzlý. Velmi savé podklady je vhodné předem opatřit penetrací Knauf Tiefengrund.

2. Pracovní postup:

Aplikaci je možné provádět při teplotě +5 °C do +30 °C. Dle šířky spáry, seřízněte špičku nástavce kartuše. Obsah vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí. Spáru zcela vyplňte a tmel vyhladte pomocí špachtle. Broušení a natírání lze provést až po úplném vyschnutí tmelu. Aplikace musí probíhat v suchých podmínkách.

Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví:

Ve smyslu nařízení 1272/2008 není tento výrobek klasifikován jako nebezpečný. V případě kontaktu s očima je třeba ihned je vymýt s velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. Vždy se seznamte s informacemi v Bezpečnostním listu tohoto produktu, viz www.knauf.cz.

Skladování a manipulace:

Doba použitelnosti:

Materiál zpracujte do data expirace uvedeného na obalu.

Podmínky skladování:

Skladujte v suchu, při teplotách +5 až +30 °C. Chraňte před slunečním svitem. Lehké promáčknutí kartuše nebo nevhodné skladovací podmínky zkracují dobu použitelnosti a obsah výrobku může být nezpracovatelný.

Technická data

Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Základ:	Materiál akrylátová disperze	Otevřený čas:	25 minut
Tepelná odolnost:	+75°C (po vytvrzení)	Doba úplného vytvrzení:	6 hod. při tl. 2,5 mm
Aplikační teplota:	+5 / +30 °C		

Balení a expedice:

V krabicích na paletách:

Balení: kartuše 310 ml, 12ks/krabice, 1248 ks na paletě

Zajištění kvality:

Výroba dle norem:

Průmyslově vyráběný spárovací tmel pro vnitřní použití podle ČSN EN 13963:2005, pro který výrobce volí složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti. Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech, které prokazuje shodu s normou a přílohou ZA normy ČSN EN 13963:2005.

Výstupní kontrola:

Kvalita produktu je průběžně kontrolována v laboratoři výrobního závodu. Ve výrobě je provozován certifikovaný systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

Ekologie:

Výrobní závod je certifikován dle ČSN EN ISO 14001.

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel. +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ www.knauf.cz

▶ info-cz@knauf.com

KNAUF Praha, spol. s r. o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstruktivní, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.

Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisky nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.